



Рекомендации к применению и дозировка
микрофибры базальтовой модифицированной
(МБМ) ТУ 5761-014-13800624-2004

Применение	Дозировка кг/м ³
Пено- и газобетон неавтоклавный, автоклавный, монолитный	0,6 – 1,0
Сухие строительные смеси, штукатурка	1,0 – 2,5
Ремонтные составы на основе бетона, гипса	2,0 – 3,0
Бетонный пол, стяжка	1,5 – 2,5
ЖБИ	1,5 – 4,0
Декоративный бетон, малые архитектурные формы	2,5 – 5,0
Стекло-фибробетон	2,0 – 4,0
Торкретбетон	2,0 – 4,0
Керамзитобетон, шлакобетон	1,5 – 4,0
Тротуарная плитка	2,5 – 5,0
Древесно-цементные (арболитовые) блоки или плиты	1,5 - 4,0

Приведенные значения носят рекомендательный характер и в каждом конкретном случае оптимальные дозировки должны уточняться экспериментально в зависимости от состава смеси, необходимого результата и экономической целесообразности.